

БАЛКИД 610 С – 60 Д 40

**Високомаслена, въздушносъхнеща алкидна смола,
модифицирана с растително масло**

Доставна форма:	60 % ^{-ен} разтвор в безароматен минерален терпентин Д 40.
Употреба:	За производство на декоративни въздушносъхнещи гланцови и матови алкидни бои и емайлакове за дърво и метал.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид: (визуално)	Еднородна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в безароматен минерален терпентин Д 40: (БДС ISO 4630)	max 5
Съдържание на нелетливи вещества, 125⁰С/1h: (БДС EN ISO 3251)	60±1 %
Вискозитет по Брукфилд при 23⁰С: (ISO 2555)	2500 – 4500 mPa.s
Киселинно число на 100%^{-на} смола: (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	61 %
----------------------------	------

Плътност при 20°C:
(БДС ISO 2811-1)

0,93 g/cm³

Пламна температура в затворен тигел:
(БДС ISO 2719)

52°C

Разтворимост:

- Разтваря се в минерален терпентин (ароматен и безароматен), солвент-нафта, ксилен;
- Ограничено се разтваря в бутанол.

Приложение:

Балкид 610 С–60 Д 40 има добро пигментиращо омокряне. Придава на покритията висока атмосфероустойчивост, добра адхезия и еластичност. Използва се за декоративни и повърхностни покрития, лакове за дърво и емайллакове.

Смолата е подходяща за светли тонове.

Може да бъде смесвана с други високомаслени въздушносъхнещи алкидни смоли.

Препоръчително сикативизиране е 0,05-0,07% Co; 0,1-0,3% Ca; 0,15-0,30% Zr, изчислено спрямо 100%^{на} смола.

Опаковка:

В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана.

Съхранение:

Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.

Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.

Хигиена, съвети за безопасна работа и екология:

В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340

www.orgachim.bg