

БАЛКИД 380 МК – 75 БАК

Нискомаслена, въздушно-съхнеща алкидна смола, модифицирана с дестилирани мастни киселини

Доставна форма:	75% -ен разтвор в ксилен и бутилацетат.
Употреба:	За производство на въздушносъхнещи грундове, емайлакове и специални покрития за метал с ефект на ковано желязо.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в ксилен: (БДС ISO 4630)	max 5
Съдържание на нелетливи вещества, 125⁰C/1h: (БДС EN ISO 3251)	75±1 %
Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555)	7000 – 9500 mPa.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	38 %
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	1,06 g/cm ³

Пламна температура в затворен тигел: (БДС ISO 2719)	29°C
Разтворимост:	Разтваря се в ксилен, толуен и бутилацетат.
Приложение:	Балкид 380 МК–75 БАК се прилага за производство на въздушносъхнещи грундове, емайлакове и специални покрития за метал. Формулираните покрития са с висок гланц, атмосфероустойчивост, химикалоустойчивост и устойчивост на корозия. Смолата е съвместима с други въздушносъхнещи нискомаслени и средномаслени алкидни смоли на база дестилирани мастни киселини. Препоръчително сикативизиране е: 0,05-0,07% Co; 0,10-0,30% Ca; 0,15-0,30% Zr, по отношение на 100%-на смола.
Опаковка:	В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.
Хигиена, безопасна работа и екология:	Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg