

БАЛКИД 583 МК – 80 МТ

Средномаслена въздушносъхнеща алкидна смола, модифицирана с дестилирани растителни мастни киселини

| | |
|------------------------|---|
| Доставна форма: | 80% -ен разтвор в минерален терпентин |
| Употреба: | За производство на декоративни въздушносъхнещи гланцови алкидни бои и емайллакове за покрития на метал. |
| Класификация: | Съответства на изискванията на европейското законодателство. |

ХАРАКТЕРИСТИКА

| ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМА |
|--|---------------------------|
| Външен вид : (визуално) | Еднородна, бистра течност |
| Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в минерален терпентин: (БДС ISO 4630) | Max.6 |
| Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251) | 80±1 % |
| Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C: (ISO 2555) | 3000 - 5000 mPa.s |
| Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682) | Max.10 mgKOH/g |

ДРУГИ ДАННИ

| | |
|----------------------------|-----|
| Маслено съдържание: | 58% |
|----------------------------|-----|

Orgachim®

| | |
|---|---|
| Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1) | 0,99 g/cm ³ |
| Пламна температура в затворен тигел: (БДС ISO 2719) | 45°C |
| Разтворимост: | Разтваря се в минерален терпентин (ароматен и безароматен), ксилен, ограничено се разтваря в бутанол. |
| Приложение: | <p>Балкид 583МК–80МТ е нисковискозна смола и се прилага за производство на въздушносъхнещи бои и емайллакове за метал, предназначени за външни и вътрешни финишни покрития, притежаващи много добра съхливост, твърдост, светлоустойчивост и атмосфероустойчивост.</p> <p>Смолата е подходяща за комбиниране с други средно-, високомаслени въздушносъхнещи алкидни смоли, модифицирани с дестилирани растителни мастни киселини.</p> <p>Препоръчително сикативирание е: 0,05-0,07% Co; 0,10-0,30% Ca; 0,15 - 0,30 % Zr, по отношение на 100%-на смола.</p> |
| Опаковка: | В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана |
| Съхранение: | <p>Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.</p> <p>Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.</p> |
| Хигиена, съвети за безопасна работа и екология | В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS). |

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340

www.orgachim.bg