

БАЛКИД 640 С– 80 МТ

Високомаслена, въздушносъхнеща алкидна смола, модифицирана с растително масло

Доставна форма:	80% -ен разтвор в минерален терпентин
Употреба:	За производство на декоративни въздушносъхнещи алкидни бои и грундове, с ниско съдържание на летлив органичен разтворител.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра течност или слабо замътена течност
Цвят по скалата на Гарднер (БДС ISO 4630)	макс.6
Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	80±1 %
Вискозитет по Брукфилд при 23°C: (ISO 2555)	400 - 700 mPa.s
Киселинно число на 100% на смола: (БДС EN ISO 3682)	макс.12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	64 %
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,96 g/cm ³

Пламна температура в затворен тигел:
(БДС ISO 2719)

43°C

Разтворимост:

Разтваря се в минерален терпентин (ароматен и безароматен), и ксилен; ограничено се разтваря в бутанол.

Приложение:

Балкид 640С–80МТ е нисковискозна смола и се прилага за производство на декоративни въздушносъхнещи бои и грундове, предназначени за покрития на метал.

Балкид 640 С-80МТ може да се комбинира с други високомаслени въздушносъхнещи алкидни смоли.

Препоръчително сикативиране : 0,05-0,07% Со; 0,10-0,30% Са; 0,15-0,30 % Zr, по отношение на 100%-на смола.

Опаковка:

В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана

Съхранение:

Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.

Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.

Хигиена, безопасна работа и екология:

Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg