

## БАЛКИД 400 С – 65 К



**Средно маслена алкидна смола, модифицирана с растително масло**

<b>Доставна форма:</b>	65% -ен разтвор в ксилен.
<b>Употреба:</b>	Използва се като пластифициращ компонент в нитроцелулозни продукти.
<b>Класификация:</b>	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид :</b> (визуално)	Хомогенна вискозна течност
<b>Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в ксилен:</b> (БДС ISO 4630)	max 5
<b>Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	65±1,5%
<b>Вискозитет по Брукфилд при 23°C :</b> (ISO 2555)	8 500-12 500 mPa.s
<b>Киселинно число на 100%-на смола:</b> (БДС EN ISO 3682)	max 12 mgKOH/g
<b>Хидроксилно число на 100%-на смола:</b> (БДС EN ISO 4629)	120±5 mgKOH/g

### ДРУГИ ДАННИ

<b>Маслено съдържание:</b>	40 %
<b>Плътност при 20°C:</b> (БДС ISO 2811-1)	1,03 g/cm <sup>3</sup>

**Пламна температура в затворен тигел:**  
(БДС ISO 2719)

34°C

- Разтворимост:** Разтворим в ароматни въглеводороди, естери, кетони и гликол естери.
- Приложение:** Балкид 400 С – 65 К се използва като пластифициращ компонент в нитроцелулозни продукти. Тези продукти са физично съхнещи системи и получените покрития имат отличен гланц, устойчивост на атмосферни влияния и химикали.  
Балкид 400 С – 65 К е съвместим с бутилацетат, толуен и етанол.
- Опаковка:** В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
- Съхранение:** Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C.  
Гаранционен срок на съхранение - 12 месеца от датата на производство.
- Хигиена , безопасна работа и екология:** Справка с Информационния лист за безопасност (MSDS).

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

**Orgachim®**

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340  
[www.orgachim.bg](http://www.orgachim.bg)