

БАЛКИД 490 МК – 55 МТК



**Средно маслена, въздушно-съхнеща алкидна смола,
модифицирана с дестилирани мастни киселини**

Доставна форма:	55%-ен разтвор в минерален терпентин и ксилен.
Употреба:	За производството на въздушно-съхнещи индустриални емайли.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид : (визуално)	Еднородна бистра вискозна течност
Цвят по скалата на Гарднер на 45%-ен разтвор в минерален терпентин: (БДС ISO 4630)	max 5
Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	55±1%
Вискозитет по Брукфилд при 23°C (ISO 2555)	5 000 - 10 000 mPa.s
Киселинно число на 100%-на смола: (БДС EN ISO 3682)	max 10 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	49 %
Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,93 g/cm ³
Пламна температура в затворен тигел: (БДС ISO 2719)	38°C

Orgachim®

Разтворимост:	Разтворим в минерален терпентин, ксилен, бутанол и др. алифатни и ароматни въглеводороди.
Приложение:	Покритията на база Балкид 490 МК – 55 МТК притежават много добра съхливост, атмосфероустойчивост, еластичност, отличен гланц и висока твърдост. Препоръчителното сикативиране е: 0,10-0,30 % Са; 0,05-0,07 % Со; 0,15-0,30 % Zr изчислено спрямо 100% смола. Балкид 490 МК – 55 МТК може да се смесва с други средномаслени и високомаслени алкидни смоли, модифицирани с растителни масла или на база дестилирани мастни киселини.
Опаковка:	Метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи, при температура не по-висока от 30°C. Гаранционен срок на съхранение - 6 месеца от датата на производство.
Хигиена, съвети за безопасна работа и екология:	В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Orgachim®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340
www.orgachim.bg