

БАЛКИД 660 С – 80 МТ

Високомаслена въздушно съхнеща алкидна смола, модифицирана с растително масло - соево или слънчогледово масло

Доставна форма:	80%-ен разтвор в минерален терпентин
Употреба:	За производство на декоративни въздушно-съхнещи гланцови и матови алкидни бои с ниско съдържание на летливи органични разтворители.
Класификация:	Съответства на изискванията на европейското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМИ
Външен вид: (визуално)	Хомогенна вискозна течност
Цвят по скалата на Гарднер на 50%-ен разтвор в минерален терпентин: (БДС ISO 4630)	max.6
Съдържание на нелетливи вещества, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	80±1 %
Вискозитет по Брукфийлд при 23°C: (ISO 2555)	3000-5000 mPa.s
Киселинно число на 100% смола: (БДС EN ISO 3682)	Max.12 mgKOH/g

ДРУГИ ДАННИ

Маслено съдържание:	66 %
----------------------------	------

Плътност при 20°C: (БДС ISO 2811-1)	0,98 g/cm ³
Пламна температура в затворен тигел: (БДС ISO 2719)	41°C
Разтворимост:	Разтворим в минерален терпентин и ксилен; ограничено разтворим в буганол.
Приложение:	Балкид 660 С-80МТ е нисковискозна смола и се използва в производството на въздушно-съхнещи бои за вътрешно и външно боядисване. Получените покрития са с много добра съхнеща способност, висока твърдост, светлоустойчивост и атмосфероустойчивост. Балкид 660 С-80 МТ може да бъде комбинирана с други високомаслени въздушно-съхнещи алкидни смоли. Препоръчително сикативиране е: 0,06-0,08% Со; 0,20-0,30% Са; 0,30 -0,45 % Zr, изчислено спрямо 100%-на смола.
Опаковка:	В метални варели; пластмасови контейнери; цистерни от неръждаема стомана
Съхранение:	Съхранява се в добре затворени опаковки, в закрити сухи и добре проветрени складове, защитени от директна слънчева светлина, при температури не по-високи от 30°C. Гаранционен срок на съхранение- 12 месеца от датата на производство.
Хигиена, безопасна работа и екология:	В съответствие с Информационния лист за безопасност (MSDS).

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Оргачим Резинс®

Русе 7000, бул. "Трети март" 21, тел. 082 / 886 340; факс 082 / 886 340

www.orgachimresins.bg